

Technische Daten

STEULERBUTYL V10/S

Eigenschaft [Einheit]	Wert	Prüfnorm
Polymer	BIIR/CR	DIN ISO 1629
Dichte [g/cm ³]	1,31 ± 0,02	DIN 53479
Shore-Härte A	62 ± 5	DIN 53505, ASTM D 2240
Reißfestigkeit [MPa]	≥ 4,0	DIN 53504
Reißdehnung [%]	≥ 350	DIN 53504
Temperaturbeständigkeit [°C]	-25 bis +80	
Temperaturanwendungsgrenze [°C]	-35 und +80	
Prüfspannung bei Dichtheitsprüfung [kV]	5	DIN EN 14879